Preparación de superficies de madera

Interior

TAPAPOROS — Ref. 4690

Producto para la preparación de maderas interiores antes del barnizado (sella los poros y regula la absorción de la superficie). Formulado a base de resinas acrílicas.

Capacidad
0,75 l

No inflamable. No altera el color de la madera. Buen sellado.

Aplicación con paletina o pistola.

Producto	Tapaporos.
Uso	Interior
Aplicación	Paletina o pistola.
Composición	Resinas acrílicas.
Color	Incoloro.
Aspecto	Lechoso.
Propiedades	Buen sellado, no altera el color de la madera, regula la absorción de la madera.
Solvente	Agua.
Secado	Al tacto: 15 min. aprox. Repintado: 30 min. aprox. Aplicar acabado: 2 horas, aprox.
Rendimiento	14-15 m² por litro y mano.
Limpieza	Agua y jabón.

Preparación de superficies de madera

Sella los poros, no altera el color de la madera, sin olor.

Ficha técnica — TAPAPOROS — Ref. 4690

Tipo

Producto a base de resinas acrílicas indicado para la preparación de maderas. Sella los poros, regula la absorción de la madera, no altera el color de la madera.

Destino

Todo tipo de maderas de interior en las que se pretende un acabado a poro cerrado.

PROPIEDADES

- Interior.
- No altera el color de la madera.
- Regula la absorción de la madera.
- Buen sellado.
- Sin olor.
- No inflamable.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,01 ± 0,01 (a 23 ºC)
Viscosidad (Haake): 2000 cP (a 20 ºC)
Contenido en sólidos: 37 ± 1 %
Olor: Inodoro en base agua.
Valor límite de la UE para este producto (subcat A/g): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este producto contiene máx. 27 g/l COV.
Punto de inflamación: No inflamable.

APLICACIÓN

Preparación general del soporte:

Las superficies deben estar limpias, exentas de polvo y bien secas.
Eliminar cualquier tipo de acabado que tenga la superficie (cera, tinte, barniz), lijando o aplicando Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).
Para un tratamiento preventivo fungicida e insecticida aplicar previamente 2 manos de Bondex Fondo Protector (Ref. 4200).
Para un tratamiento curativo, aplicar 3 manos de Bondex Tratamiento Multiuso (Ref. 4210).

Modo de empleo:

Agitar el producto suavemente hasta que quede perfectamente homogéneo.
Aplicar con paletina o pistola. Si es necesario, diluir con un 10% de agua.
Aplicar Bondex Tapaporos directamente a la madera en 1 o 2 manos.
Una vez seco, proceder a un lijado de toda la superficie y eliminar el exceso de película.
Limpiar el polvo después del lijado para mejorar la adherencia y la resistencia final del acabado.

RENDIMIENTO

14-15 m² por litro y mano.

SECADO

- **Al tacto:** 15 minutos, aprox.
- **Entre manos:** 30 minutos, aprox.
- **Para aplicar acabado:** 2 horas, aprox.

CONDICIONES DE USO

Para el acabado final, se puede utilizar barniz acrílico, sintético o celulósico. No se deben aplicar velaturas.
El producto presenta un aspecto lechoso que se aclara una vez seco.
El contenido de humedad de la madera debe ser inferior al 15%, la temperatura ambiental no será inferior a 5ºC y una humedad inferior al 80%.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: Las indicaciones de esta ficha técnica se ofrecen como orientación general. Considerando las diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que realice ensayos previos. En caso de duda consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Dy-SP-MM-15/02/2008-DF